

Stertekt

geluidabsorptie brochure

AKOESTISCHE GEGEVENS

2024 - Versie 1



STERTEKT Plus (Basic) (A2)

AKOESTISCHE THERMISCHE OPLOSSINGEN

Een belangrijk onderdeel van een goed en gezond binnenklimaat is een efficiënte geluidsabsorptie. En geluidsabsorptie is niet alleen product afhankelijk, maar ook constructie afhankelijk.

Zodoende vindt u in dit document een greep uit onze akoestische gegevens voor onze producten, inclusief hun samenstelling en constructie. Staat de door u beoogde constructie er niet tussen? Neem dan contact op.


Geluidsabsorptie gegevens Stertekt Plus (basic) direct tegen beton



Paneeltype	Constructie				Geluidsabsorptiegraad α_w											Klasse
	HWC dikte (mm)	THC (mm)	Isolatie dikte		Frequenties (Hz), α_p						Volledig bereik					
			(mm)	soort	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	L	M	H	NRC	
Plus (basic) 20/20	20	40	20	steenwol	0,10	0,30	0,70	1,00	0,85	0,80	0,60	MH	0,70	C		
Plus (basic) 30/20	20	50	30	steenwol	0,15	0,50	1,00	1,00	0,95	0,95	0,80		0,90	B		
Plus (basic) 35/20	20	55	35	steenwol	0,20	0,60	1,00	1,00	0,95	0,95	0,90		0,90	A		
Plus (basic) 40/20	20	60	40	steenwol	0,25	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,05	A		
Plus (basic) 50/20	20	70	50	steenwol	0,35	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,10	A		
Plus (basic) 60/20	20	80	60	steenwol	0,45	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95	1,00		1,10	A		
Plus (basic) 85/20	20	105	85	steenwol	0,65	1,05	1,10	1,00	0,90	0,85	0,95	L	1,00	A		
Plus (basic) 100/20	20	120	100	steenwol	0,75	1,10	1,10	1,00	0,90	0,90	1,00		1,05	A		
Plus (basic) 18/25	25	43	18	steenwol	0,15	0,40	0,90	1,00	0,90	1,00	0,70		0,80			
Plus (basic) 20/25	25	45	20	steenwol	0,10	0,35	0,80	1,00	0,85	1,00	0,65	MH	0,75	C		
Plus (basic) 30/25	25	55	30	steenwol	0,20	0,65	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95		0,95	A		
Plus (basic) 40/25	25	65	40	steenwol	0,30	0,85	1,00	1,00	0,90	1,00	1,00		1,05	A		
Plus (basic) 50/25	25	75	50	steenwol	0,40	1,00	1,00	1,00	0,90	1,00	1,00		1,10	A		
Plus (basic) 60/25	25	85	60	steenwol	0,50	1,00	1,00	1,00	0,90	1,00	1,00		1,10	A		
Plus (basic) 85/25	25	110	85	steenwol	0,65	1,05	1,10	1,00	0,90	1,00	1,00		1,00	A		
Plus (basic) 18/35	35	53	18	steenwol	0,20	0,45	1,00	1,00	0,90	1,00	0,75		0,85	C		
Plus (basic) 40/35	35	75	40	steenwol	0,30	0,90	1,00	1,00	0,95	1,00	1,00		1,00	A		

Geluidsabsorptie gegevens Stertekt Plus (basic) A2 direct tegen beton

Plus (basic) A2 20/25	25	45	20	steenwol	0,10	0,30	0,75	1,00	0,80	0,95	0,60	MH	0,70	C
Plus (basic) A2 30/25	25	55	30	steenwol	0,20	0,60	1,00	1,00	0,85	1,00	0,85		0,95	A
Plus (basic) A2 35/25	25	60	35	steenwol	0,25	0,70	1,00	1,00	0,85	1,00	0,90		0,95	A
Plus (basic) A2 40/25	25	65	40	steenwol	0,35	0,90	1,00	1,00	0,90	1,00	1,00		1,05	A
Plus (basic) A2 50/25	25	75	50	steenwol	0,40	1,00	1,00	1,00	0,90	1,00	1,00		1,10	A
Plus (basic) A2 60/25	25	85	60	steenwol	0,50	1,00	1,00	1,00	0,90	1,00	1,00		1,15	A
Plus (basic) A2 85/25	25	110	85	steenwol	0,65	1,05	1,10	1,00	0,85	1,00	0,95	L	1,00	A
Plus (basic) A2 100/25	25	125	100	steenwol	0,70	1,10	1,10	1,00	0,85	0,95	0,95	L	1,00	A
Plus (basic) A2 110/25	25	135	110	steenwol	0,80	1,10	1,05	0,95	0,85	0,95	0,95	L	1,00	A



Geluidsabsorptie gegevens Stertekt Plus (basic) verlaagd



Paneeltype	Constructie				Geluidsabsorptiegraad α_w											Klasse
	HWC dikte (mm)	THC (mm)	Isolatie dikte		Frequenties (Hz), α_p						Volledig bereik					
			(mm)	soort	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	L	M	H	NRC	
Plus (basic) 18/25	25	200	18	steenwol	0,40	0,95	1,00	1,00	0,95	1,00	1,00		1,00	A		
Plus (basic) 40/25	25	200	40	steenwol	0,50	1,00	1,00	1,00	0,95	1,00	1,00		1,05	A		
Plus (basic) 157/25	25	200	157	steenwol	0,45	1,00	1,00	1,00	0,95	1,00	1,00		1,00	A		
Plus (basic) 50+50/25	25	200	50+50*	2x steenwol	0,75	1,00	1,00	1,00	0,95	1,00	1,00		1,05	A		
Plus (basic) 18/35	35	200	18	steenwol	0,40	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,05	A		
Plus (basic) 30/35	35	200	30	steenwol	0,45	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,05	A		
Plus (basic) 40/35	35	200	40	steenwol	0,45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,05	A		
Plus (basic) 50+50/35	35	200	50+50*	2x steenwol	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,10	A		

*combipaneel met 50 mm steenwol met haaks (gekruist) daarboven op een tweede laag steenwol van 50 mm t.b.v. EI30 brandwerende montage constructies.

Geluidsabsorptie gegevens Stertekt Plus (basic) A2 verlaagd

Plus (basic) A2 30/25	25	200	30	steenwol	0,45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,05	A
Plus (basic) A2 50/25	25	200	50	steenwol	0,55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,05	A

Een belangrijk onderdeel van een goed en gezond binnenklimaat is een efficiënte geluidsabsorptie. En geluidsabsorptie is niet alleen product afhankelijk, maar ook constructie afhankelijk.


Zodoende vindt u in dit document een greep uit onze akoestische gegevens voor onze producten, inclusief hun samenstelling en constructie. Staat de door u beoogde constructie er niet tussen? Neem dan contact op.

Geluidsabsorptie gegevens Stertekt MLROCK direct tegen beton



Paneeltype	Constructie				Geluidsabsorptiegraad α_w										Klasse
	HWC dikte (mm)	THC (mm)	Isolatie dikte		Frequenties (Hz), α_p						Volledig bereik				
			(mm)	soort	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	L	M-H	NRC	
MLROCK 20/20	20	40	20	steenwol	0,10	0,30	0,70	1,00	0,85	0,80	0,60	MH	0,70	C	
MLROCK 30/20	20	50	30	steenwol	0,15	0,50	1,00	1,00	0,95	0,95	0,80		0,90	B	
MLROCK 35/20	20	55	35	steenwol	0,20	0,60	1,00	1,00	0,95	0,95	0,90		0,90	A	
MLROCK 40/20	20	60	40	steenwol	0,25	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,05	A	
MLROCK 50/20	20	70	50	steenwol	0,35	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,10	A	
MLROCK 60/20	20	80	60	steenwol	0,45	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95	1,00		1,10	A	
MLROCK 85/20	20	105	85	steenwol	0,65	1,05	1,10	1,00	0,90	0,85	0,95	L	1,00	A	
MLROCK 100/20	20	120	100	steenwol	0,75	1,10	1,10	1,00	0,90	0,90	1,00		1,05	A	
MLROCK 20/25	25	45	20	steenwol	0,10	0,35	0,80	1,00	0,85	1,00	0,65	MH	0,75	C	
MLROCK 30/25	25	55	30	steenwol	0,20	0,65	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95		0,95	A	
MLROCK 40/25	25	65	40	steenwol	0,30	0,85	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,05	A	
MLROCK 50/25	25	75	50	steenwol	0,40	1,00	1,00	1,00	0,90	1,00	1,00		1,10	A	
MLROCK 60/25	25	85	60	steenwol	0,50	1,00	1,00	1,00	0,90	1,00	1,00		1,10	A	
MLROCK 85/25	25	110	85	steenwol	0,65	1,05	1,10	1,00	0,90	1,00	1,00		1,00	A	

Geluidsabsorptie gegevens Stertekt MLROCK A2 direct tegen beton



Paneeltype	Constructie				Geluidsabsorptiegraad α_w										Klasse
	HWC dikte (mm)	THC (mm)	Isolatie dikte		Frequenties (Hz), α_p						Volledig bereik				
			(mm)	soort	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	L	M-H	NRC	
MLROCK A2 20/25	25	45	20	steenwol	0,10	0,30	0,75	1,00	0,80	0,95	0,60	MH	0,70		
MLROCK A2 30/25	25	55	30	steenwol	0,20	0,60	1,00	1,00	0,85	1,00	0,85		0,95		
MLROCK A2 35/25	25	60	35	steenwol	0,25	0,70	1,00	1,00	0,85	1,00	0,90		0,95		
MLROCK A2 40/25	25	65	40	steenwol	0,35	0,90	1,00	1,00	0,90	1,00	1,00		1,05		
MLROCK A2 50/25	25	75	50	steenwol	0,40	1,00	1,00	1,00	0,90	1,00	1,00		1,10		
MLROCK A2 60/25	25	85	60	steenwol	0,50	1,00	1,00	1,00	0,90	1,00	1,00		1,15		
MLROCK A2 85/25	25	110	85	steenwol	0,65	1,05	1,10	1,00	0,85	1,00	0,95	L	1,00		
MLROCK A2 100/25	25	125	100	steenwol	0,70	1,10	1,10	1,00	0,85	0,95	0,95	L	1,00		
MLROCK A2 110/25	25	135	110	steenwol	0,80	1,10	1,05	0,95	0,85	0,95	0,95	L	1,00		


STERTEKT AlphaMax (LSW) (A2)

AKOESTISCHE THERMISCHE OPLOSSINGEN

Een belangrijk onderdeel van een goed en gezond binnenklimaat is een efficiënte geluidsabsorptie. En geluidsabsorptie is niet alleen product afhankelijk, maar ook constructie afhankelijk.

Zodoende vindt u in dit document een greep uit onze akoestische gegevens voor onze producten, inclusief hun samenstelling en constructie. Staat de door u beoogde **constructie** er niet tussen? Neem dan contact op.

Geluidsabsorptie gegevens Stertekt AlphaMax LSW* direct tegen beton



Paneeltype	Constructie				Geluidsabsorptiegraad α_w										Klasse
	HWC dikte (mm)	THC (mm)	Isolatie dikte		Frequenties (Hz), α_p						Volledig bereik				
			(mm)	soort	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	L-M-H NRC			
AlphaMax LSW 45/35	35	80	45	steenwol	0,30	0,85	1,00	0,95	0,90	1,00	0,95	1,00	A		
AlphaMax LSW 95/35	35	130	95	steenwol	0,60	1,00	1,00	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	A		

*Brandstabil te monteren. Vraag naar de montagehandleiding.

Geluidsabsorptie gegevens Stertekt AlphaMax direct tegen beton

Paneeltype	Constructie				Geluidsabsorptiegraad α_w										Klasse
	HWC dikte (mm)	THC (mm)	Isolatie dikte		Frequenties (Hz), α_p						Volledig bereik				
			(mm)	soort	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	L-M-H NRC			
AlphaMax 50/35	35	85	50	glaswol	0,35	0,75	1,05	0,90	0,90	1,00	0,95	0,90			
AlphaMax 65/35	35	100	65	glaswol	0,45	0,90	1,05	0,90	0,95	0,95	0,95	0,95			
AlphaMax 85/35	35	120	85	glaswol	0,60	1,05	1,00	0,90	0,90	1,00	0,95	L	0,95		
AlphaMax 100/35	35	135	100	glaswol	0,85	1,10	1,05	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	1,00		
AlphaMax 120/35	35	155	120	glaswol	0,90	1,00	1,00	0,95	0,95	1,00	1,00	0,95			

Geluidsabsorptie gegevens Stertekt AlphaMax LSW A2 direct tegen beton



Paneeltype	Constructie				Geluidsabsorptiegraad α_w										Klasse
	HWC dikte (mm)	THC (mm)	Isolatie dikte		Frequenties (Hz), α_p						Volledig bereik				
			(mm)	soort	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	L-M-H NRC			

Geluidsabsorptie gegevens Stertekt AlphaMax A2 direct tegen beton

Paneeltype	Constructie				Geluidsabsorptiegraad α_w										Klasse
	HWC dikte (mm)	THC (mm)	Isolatie dikte		Frequenties (Hz), α_p						Volledig bereik				
			(mm)	soort	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	L-M-H NRC			

Een belangrijk onderdeel van een goed en gezond binnenklimaat is een efficiënte geluidsabsorptie. En geluidsabsorptie is niet alleen product afhankelijk, maar ook constructie afhankelijk.

Zodoende vindt u in dit document een greep uit onze akoestische gegevens voor onze producten, inclusief hun samenstelling en constructie. Staat de door u beoogde constructie er niet tussen? Neem dan contact op.

Geluidsabsorptie gegevens Stertekt IP direct tegen beton




Paneeltype	Constructie				Geluidsabsorptiegraad α_w									Klasse
	HWC dikte (mm)	THC (mm)	Isolatie dikte		Frequenties (Hz), α_p						Volledig bereik			
			(mm)	soort	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	L-M-H	NRC	
Stertekt IP	25	55	30	steenwol 50 kg/m ³	0,15	0,55	1,00	1,00	0,85	0,95	0,85	0,85	0,85	B
Stertekt IP	25	75	50	steenwol 50 kg/m ³	0,30	0,85	1,10	0,95	0,85	0,95	0,95	0,95	0,95	A

Geluidsabsorptie gegevens Stertekt IP A2 direct tegen beton

Stertekt IP A2	25	65	40	steenwol 45 kg/m ³	0,25	0,60	1,00	0,95	0,85	1,00	0,85	H	0,85	B
----------------	----	----	----	-------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	---



Geluidsabsorptie gegevens Stertekt IP verlaagd




Paneeltype	Constructie				Geluidsabsorptiegraad α_w									Klasse
	HWC dikte (mm)	THC (mm)	Isolatie dikte		Frequenties (Hz), α_p						Volledig bereik			
			(mm)	soort	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	L-M-H	NRC	
Stertekt IP	25	200	0	geen	0,20	0,50	0,60	0,45	0,60	0,80	0,55	H	0,50	D
Stertekt IP	25	300	50	steenwol 45 kg/m ³	0,60	0,90	0,90	0,90	0,85	0,90	0,90		0,90	A
Stertekt IP	25	300	50	steenwol 35 kg/m ³	0,60	0,90	0,85	0,85	0,80	0,90	0,85	L	0,85	B
Stertekt IP	25	300	100	steenwol 35 kg/m ³	0,75	1,00	0,95	0,90	0,80	0,90	0,90	L	0,90	A
Stertekt IP	35	200	0	geen	0,25	0,60	0,60	0,55	0,70	0,90	0,60	H	0,60	C
Stertekt IP	35	300	30	steenwol 40 kg/m ³	0,65	0,90	0,85	0,85	0,90	1,00	0,90		0,90	A

Geluidsabsorptie gegevens Stertekt IP A2 verlaagd

Stertekt IP A2	25	200	0	geen	0,20	0,10	0,55	0,45	0,60	0,75	0,55	H	0,50	D
----------------	----	-----	---	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	---


Een belangrijk onderdeel van een goed en gezond binnenklimaat is een efficiënte geluidsabsorptie. En geluidsabsorptie is niet alleen product afhankelijk, maar ook constructie afhankelijk.

Zodoende vindt u in dit document een greep uit onze akoestische gegevens voor onze producten, inclusief hun samenstelling en constructie. Staat de door u beoogde constructie er niet tussen? Neem dan contact op.



Geluidsabsorptie gegevens Stertekt TresMax direct tegen beton

Paneeltype	Constructie			Geluidsabsorptiegraad α_w									Klasse	
	HWC dikte (mm)	THC (mm)	Isolatie dikte (mm) soort	Frequenties (Hz), α_p						Volledig bereik α_w				
				125	250	500	1000	2000	4000	α_w	L	M-H	NRC	
TresMax 30/36/20	20	86	66 steenwol + hardschuim	0,20	0,55	1,05	1,00	0,85	0,95	0,85	0,86			B
TresMax 30/36/25	25	91	66 steenwol + hardschuim	0,20	0,60	1,00	1,00	0,90	1,00	0,90	0,88			A



Geluidsabsorptie gegevens Stertekt TresMax-P direct tegen beton

Paneeltype	Constructie			Geluidsabsorptiegraad α_w									Klasse	
	HWC dikte (mm)	THC (mm)	Isolatie dikte (mm) soort	Frequenties (Hz), α_p						Volledig bereik α_w				
				125	250	500	1000	2000	4000	α_w	L	M-H	NRC	
TresMax-P 30/20/20	20	70	50 steenwol + PIR	0,15	0,50	1,00	0,95	0,85	0,95	0,80	H	0,83		B
TresMax-P 30/20/25	25	75	50 steenwol + PIR	0,20	0,50	1,00	1,00	0,90	1,05	0,80	H	0,85		B

Een belangrijk onderdeel van een goed en gezond binnenklimaat is een efficiënte geluidsabsorptie. En geluidsabsorptie is niet alleen product afhankelijk, maar ook constructie afhankelijk.

Zodoende vindt u in dit document een greep uit onze akoestische gegevens voor onze producten, inclusief hun samenstelling en constructie. Staat de door u beoogde constructie er niet tussen? Neem dan contact op.

Geluidsabsorptie gegevens Stertekt MavroMax direct tegen beton



Paneeltype	Constructie				Geluidsabsorptiegraad α_w									
	HWC dikte	THC	Isolatie dikte		Frequenties (Hz), α_p						Volledig bereik			Klasse
	(mm)	(mm)	(mm)	soort	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	L-M-H	NRC	
MavroMax 35/20	20	55	35	hardschuim	0,05	0,15	0,40	0,80	1,05	0,90	0,40	M-H	0,60	D
MavroMax 25/25	25	50	25	hardschuim	0,10	0,15	0,30	0,50	0,80	0,70	0,35	H	0,45	D
MavroMax 50/25	25	75	50	hardschuim	0,10	0,20	0,40	0,60	0,80	0,70	0,45	H	0,50	D
MavroMax 75/25	25	100	75	hardschuim	0,15	0,25	0,45	0,60	0,85	0,75	0,50	H	0,55	D
MavroMax 95/25	25	120	95	hardschuim	0,15	0,30	0,45	0,55	0,85	0,70	0,50	H	0,55	D
MavroMax 100/25	25	125	100	hardschuim	0,15	0,30	0,50	0,60	0,90	0,75	0,55	H	0,60	D
MavroMax 125/25	25	150	125	hardschuim	0,20	0,35	0,45	0,55	0,85	0,70	0,55	H	0,55	D

Een belangrijk onderdeel van een goed en gezond binnenklimaat is een efficiënte geluidsabsorptie. En geluidsabsorptie is niet alleen product afhankelijk, maar ook constructie afhankelijk.

Zodoende vindt u in dit document een greep uit onze akoestische gegevens voor onze producten, inclusief hun samenstelling en constructie. Staat de door u beoogde constructie er niet tussen? Neem dan contact op.

Geluidsabsorptie gegevens Stertekt MLPIR direct tegen beton




Paneeltype	Constructie				Geluidsabsorptiegraad α_w									Klasse
	HWC dikte (mm)	THC (mm)	Isolatie dikte		Frequenties (Hz), α_p						Volledig bereik			
			(mm)	soort	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	L-M-H	NRC	
MLPIR 20/20	20	40	20	PIR	0,05	0,15	0,25	0,50	0,85	0,75	0,35	H	0,44	D
MLPIR 40/25	25	65	40	PIR	0,10	0,15	0,30	0,55	0,85	0,70	0,35	H	0,50	D
MLPIR 50/25	25	75	50	PIR	0,10	0,20	0,35	0,60	0,90	0,75	0,40	H	0,50	D
MLPIR 60/25	25	85	60	PIR	0,10	0,20	0,35	0,60	0,85	0,70	0,40	H	0,50	D
MLPIR 70/25	25	95	70	PIR	0,10	0,15	0,35	0,55	0,80	0,70	0,40	H	0,45	D
MLPIR 85/25	25	110	85	PIR	0,10	0,20	0,40	0,60	0,85	0,75	0,45	H	0,50	D

Een belangrijk onderdeel van een goed en gezond binnenklimaat is een efficiënte geluidsabsorptie. En geluidsabsorptie is niet alleen product afhankelijk, maar ook constructie afhankelijk.

Zo doende vindt u in dit document een greep uit onze akoestische gegevens voor onze producten, inclusief hun samenstelling en constructie. Staat de door u beoogde constructie er niet tussen? Neem dan contact op.

Geluidsabsorptie gegevens Stertekt MLRESOL direct tegen beton



Paneeltype	Constructie				Geluidsabsorptiegraad α_w									Klasse
	HWC dikte (mm)	THC (mm)	Isolatie dikte		Frequenties (Hz), α_p						Volledig bereik			
			(mm)	soort	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	L-M-H	NRC	
MLRESOL 20/20	20	40	20	RESOL	0,05	0,15	0,30	0,55	0,95	0,80	0,40	M-H	0,49	D
MLRESOL 50/20	20	70	50	RESOL	0,05	0,10	0,25	0,55	0,80	0,75	0,30	MH	0,45	D
MLRESOL 30/25	25	55	30	RESOL	0,05	0,15	0,30	0,55	0,90	0,65	0,35	H	0,45	D
MLRESOL 50/25	25	75	50	RESOL	0,10	0,15	0,35	0,70	0,95	0,75	0,40	MH	0,55	D
MLRESOL 80/25	25	105	80	RESOL	0,10	0,20	0,40	0,55	0,85	0,70	0,45	H	0,50	D

Geluid & Akoestiek

Stertekt houtwolcement oplossingen staan bekend om hun uitstekende akoestische eigenschappen, die o.a. helpen bij het verminderen van ruis en galm én het comfort verbeteren.

Samen streven wij naar het hoogst mogelijke gevoel van welzijn. We geloven dat akoestisch comfort en een gezond binnenklimaat essentieel zijn in de strijd naar een betere en prettigere werk-, leer- en leefomgeving.

Advies & Maatwerk

Bent u niet alleen op zoek naar de gewogen geluidsabsorptie van een materiaal maar wilt u een indicatie van hoe de toepassing van het materiaal het geluid in uw project of ruimte gaat beïnvloeden?

Heeft u last van galm of is er een lage spraakverstaanbaarheid?

Dan kunnen onze productspecialisten u helpen door een akoestische nagalmtijd berekening te maken.

Wilt u gebruik maken van deze vrijblijvende advies service of heeft u een aparte samenstelling of constructie?

Bel +31 495 599 141 of ga naar www.stertekt.nl/contact voor advies op maat!

Begrippenlijst

Constructie	Samenstelling en montage (afhang) hoogte van de oplossing die is getest.
HWC	Houtwolcement
TCH	Total Constructie Hoogte: de totale hoogte gemeten vanaf onderkant constructie inclusief de houtwolplaat..
Isolatie dikte	Of er, en indien ja, welke soort, isolatie (materialen er) op de houtwolcement en tussen de ondergrond (achterliggende draagconstructie) is toegepast.
Hz	Frequentie drukt uit hoe vaak een geluidsgolf trilt per seconde.
α_p	Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt (α_p)
α_w	De gewogen geluidsabsorptiecoëfficiënt α_w (Alfa-w), wordt bepaald door een gemiddelde van de absorptiecoëfficiënten bij de frequenties 250, 500, 1000, 2000 én 4000. De absorptiecoëfficiënt wordt uitgedrukt in een eengetals waarde van 0,00 tot 1,00 waarbij 1,00 het beste (100%) absorbeert.
L-M-H	Laag, Midden of Hoog frequenties. Deze letterwaarde geeft een indicatie van waar het zwaartepunt van de prestaties van de geteste constructie liggen.
NRC	Noise Reduction Coefficient (NRC). Dit is een eengetals waarde voor "de" geluidabsorptie van een materiaal. Het getal wordt bepaald door een soort absorptiecoëfficiënt van een materiaal voor de octaafbanden van 250, 500, 1000 en 2000 Hz rekenkundig te middelen en vervolgens af te ronden naar het dichtstbijzijnde veelvoud van 0,05 (indien het gemiddelde precies in het midden valt wordt naar boven afgerond).
Klasse	Afhankelijk van de α_p wordt een Absorptieklasse bepaald waarbij de producten (in de geteste constructie) met de beste absorptie resultaten (0,90-1,00) Klasse A krijgen en de laagst geclassificeerde resultaten (0,15-0,25) tot Klasse E behoren. Gezien de grote reikwijdte van de klassen vormt dit slechts een beknopte indicatie.
Nagalmtijd	De nagalmtijd is de tijd, gemeten in seconden, die loopt vanaf het moment dat een geluidsbron wordt onderbroken totdat het geluid uitsterft. Het is het karakter en de akoestische eigenschappen (o.a. de absorptie coëfficiënt) van de omliggende materialen oppervlakken die bepalen hoe de geluidsgolven zich gedragen. Het doel van de meeste geluidseisen is het verhogen van de absorptie en het verkorten van de nagalmtijd. Hierdoor nemen o.a. geluidsklachten zoals concentratie problemen en hoofdpijn af en neemt de spraakverstaanbaarheid toe.

De in dit document benoemde gegevens zijn slechts een greep uit onze rapporten. Wij testen continue nieuwe combinaties, samenstellingen en producten. Weergegeven gegevens zijn voorbehouden aan wijzigingen dankzij de markt en onze innovaties. Zoekt u een speciale samenstelling of constructie? Vraag het onze productspecialisten - zij helpen u graag verder.