

Stertekt Lijmschuim

Technische Fiche

Stertekt lijmschuim



Schadelijk



Zeer licht
ontvlambaar

Productomschrijving

o UO& U° †k\U° E UO- o O o UOho u

Stertekt Lijmschuim is een één component polyurethaan op basis van een hoogwaardig vocht hardend polyurethaan prepolymeër CFK- en HCFC- vrij.

Voordelen

- Professionele hoogwaardige lijmschuim klaar voor gebruik.
- Sterke hechting binnen de 15 a 20 minuten.
- Sterke hechting op de meeste bouwmaterialen.
- Stabiele lijmschuimstructuur en uitermate verouderingsbestendig.
- Bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën.
- Hoge thermische en geluidsisolerende eigenschappen.
- Afwerkbaar met pleister en overschilderbaar.

Toepassingen

Bestand tegen verrotting, hitte, water en veel chemische stoffen.
Benodigde hoeveelheid lijmschuim is minder in vergelijking met standaard verlijmingmaterialen, zoals pleister en mortel. Tijdens verwerking van materiaal worden holtes opgevuld.

Technische Gegevens

Basis:	Hoogwaardig Polyurethaan prepolymeër.
Aspect:	Grijze lijmschuimstructuur
Applicatie temperatuur:	Min + 5°C tot max + 30°C. Recipient: min + 5°C à 25°C
Huidvorming: 23 ° & 50% R .V.	08 - 12 minuten
Handvaste verlijming: 23 °C & 50%R. V.	30 minuten
Snijdbaar: 23 °C & 50%R. V.	30 minuten
Belastbaar : 23 °C & 50%R. V.	± 3 uur
Volledige uitharding: 5 °C & 50%R. V.	24 uur
Treksterkte	DIN 53430 11 N/cm ²
Drukweerstand	DIN 53421 3N/cm ²
Brandklasse	DIN 1402-1 B2
Temperatuurbestendigheid:	- 50° C tot + 90°C
Temperatuurbestendigheid kort:	- 65° C tot + 130°C
Toepassing:	Binnen & buiten (kortstondig bestendig tegen UV)

Stertekt Lijmschuim

Technische Fiche

Stertekt lijmschuim

Verwerking

Ondergronden dienen droog, stevig, duurzaam en solide te zijn en een bepaald gewicht te kunnen dragen. Losse delen stof en vet verwijderen. Zo nodig ondergronden die verlijmd dienen te worden bevochtigen alvorens de lijmschuim aan te brengen. Bus voor gebruik minstens 30 maal krachtig schudden. Beschermkap verwijderen en bovenkant van de bus op de adapter van het schuimpistool draaien. Spuit een streng Stertekt lijmschuim rond de omtrek en een "W"- vorm in het midden van de achterkant van het Stertekt combipaneel. Voor het beste resultaat dient de bus altijd in verticale positie gehouden te worden. Bus met ventiel altijd naar beneden houden.

Belangrijke aanbevelingen

Alleen te verwerken in goed geventileerde ruimten. Niet roken. Geschikte beschermende kleding dragen. Geschikte handschoenen en oog-/gezichts-bescherming dragen. Vloerbedekking afdekken met papier of plastic folie. Vers lijmschuim direct verwijderen met aceton. Ondergronden dienen oplosmiddelbestendig te zijn als reiniger en aceton toegepast worden. Uitgehard schuim is uitsluitend mechanisch te verwijderen. Niet UV-bestendig. Bussen rechtop bewaren.

Verpakking

750 ml bus

Houdbaarheid

..... # .. #